

## TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	DIN EN 12127	330 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Arbeitsbreite der Rolle		minimum 140 cm
Zusammensetzung	EU 1007/2011	100% PES
Scheuerfestigkeit (Martindale)	EN ISO 12947-1,2	40000
Pillbildung	EN ISO 12945-2 (2000T)	4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02-2	3-4
Reibecktheit trocken	EN ISO 105-X12	4-5
Reibecktheit nass	EN ISO 105-X12	4
Weiterreissfestigkeit	EN ISO 13937-3	
Kette		53,8 N
Schuss		28,1 N
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	
Kette		951 N
Schuss		378 N
Nahtschiebewiderstand	EN ISO 13936-2	
Kette		3 mm
Schuss		3 mm

**DE** Fusselbildung und Abwetzen von Textilien sind natürliche Prozesse und nicht völlig vermeidbar. Die Übertragung von Farbpigmenten von Stoffen mit intensiverer und dunklerer Färbung auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar. Bei Verhaken des Stoffes ist es möglich, dass einzelne Garnschlingen herausgezogen werden.

Reinigung/Pflege

